

Anwendungshinweis

Buchsen- und Lagerbefestigung

24 ml / 2896-540

Beschreibung / Eigenschaften

Anaerober Flüssigkunststoff der nach Aushärtung Buchsen und Lager schnell und sicher befestigt. Max. Spaltfüllvermögen: 0,15 mm. Max. Gewinde: M20. Handfest in 2-5 Min. und funktionsfest in 1-3 Std. Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +175°C.



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Die zu verbindenden Teile müssen öl- und fettfrei sein.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.